

KARTA TECHNICZNA

Folia WEWNĘTRZNA PAROSZCZELNA Hydrotech, Hydrotech +, Hydrotech Flex, Hydrotech Flex +

Przebadano przez:

 **ITI**[®] jakość w budownictwie
Instytut Techniki Budowlanej



Folia wewnętrzna – paroszczelna – całkowicie butylowana membrana wewnętrzna w wersji podstawowej lub elastycznej. Wersje + wyposażone w dodatkową warstwę kleju.

Folia do zastosowania wewnątrz budynku.

PARAMETR	Metoda badawcza	WARTOŚĆ
Paroszczelność	EN 1931	Sd > 80 m
Wodoszczelność	PN-EN 1027:2001	Klasa 9A
Szczelność powietrzna (współczynnik infiltracji)	PN-EN 1026:2001	a < 0,1
Przepuszczalność powietrza (600 Pa)	PN-EN 1026:2001	KLASA 4
Odporność na UV	12 miesięcy	
Zakres pracy w temperaturach	-40°C do +80°C	
Temperatura aplikacji	+5°C do +30°C	
Składowanie	24 miesiące w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 0°C do 25°C, w zamkniętych magazynach	

