

Materiał

Kauczuk styrenowy

Wykonanie

Produkt OT015 jest dostarczany w aluminiowych woreczkach 600 ml e, w kartonach po 12 sztuk.

Kolor: czarny

Forma dostawy

	Pojemność	Zawartość kartonu
worek foliowy / opak. zbiorcze	600 ml	12 sztuk

Dane techniczne

Właściwości	Klasyfikacja
Właściwości fizyczne	pasta
Gęstość	ok. 1,10 g/cm ³
Odporność termiczna	do +60°C
Temperatura użycia	od +5°C do +35°C
Zużycie	ok. 200 – 300 g/m ²
Czas wietrzenia*	ok. 30 s
Czas otwarty*	ok. 10 min.
Temperatura przechowywania (również optymalnego użycia)	od +15°C do +25°C
Okres przechowywania	12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu

* Informacje mogą się różnić w zależności od temperatury i wilgotności powietrza



OT015

Klej fasadowy



Zastosowanie

OT015 jest klejem na bazie kauczuku styrenowego i rozpuszczalników. Służy do klejenia folii EPDM do standardowych podłoży budowlanych, takich jak beton, ściany murowane, aluminium surowe (bez powłok), aluminium anodowane, aluminium lakierowane proszkowo, blacha ocynkowana wiele rodzajów bitumów w użyciu na zimno, a także do złączy na zakładkę z folii EPDM.

Zalety produktu

- Bardzo duża odporność na czynniki atmosferyczne i temperaturę
- Doskonałe przyklejenie do betonu, tynku, stali i blach aluminiowych
- Świetne właściwości uszczelniające połączenia

OT015

Klej fasadowy



Przygotowanie

- Muszą być one suche, bez oleju, smaru, pyłu i innych zanieczyszczeń utrudniających przyklejanie.

Użycie

- Powierzchnię należy posmarować klejem do folii EPDM OT015.
- Docisnąć folię EPDM do podłoża i ewentualnie podnieść, aby w przypadku większych powierzchni rozpuszczalnik mógł ulotnić się z kleju.
- Następnie przykleić folię EPDM do podłoża i dokładnie docisnąć za pomocą rolki dociskowej (pod warunkiem prawidłowego użycia kleju gruntowanie nie jest konieczne)
- Przy oknach folię należy montować dodatkowo za pomocą płytki dociskowej, listwy zaciskowej lub innego zamocowania, zgodnie z opisem w normie DIN 18195.
- Podczas używania w zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Wskazówki

Patrz Karta charakterystyki.

Wskazówki bezpieczeństwa

Najnowszą wersję karty charakterystyki znajdują Państwo na stronie www.tremco-illbruck.com

Serwis techniczny

Na życzenie klienta firma tremco illbruck udostępni w każdej chwili fachową pomoc techniczną

Dodatkowe informacje

Powyższe informacje mogą być tylko ogólnymi wskazówkami. Ze względu na to, że nie mamy

wpływu na warunki obróbki i zastosowania, jak również z powodu różnorodności stosowanych materiałów, należy przeprowadzić odpowiednie próby we własnym zakresie, aby sprawdzić materiał pod kątem dopasowania produktu do konkretnego zastosowania. Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Najnowszą wersję znajdziecie Państwo na stronie www.tremco-illbruck.com



tremco illbruck Sp. z o.o.
Kuźnicy Kołtająowskiej 13
31-234 Kraków
Polska
T:+48 12 665 33 08
F:+48 12 665 33 09

sprzedaz.pl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com